CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

# CALDA CASA

Pittura lavabile coibente ed anticondensa

## COMPOSIZIONE

Pittura murale pregiata, diluibile in acqua, costituita da una miscela di resine sintetiche acriliche, conservanti antimuffa e caricata con microsfere di vetro, a bassa densità, aventi funzioni termocoibenti ed anticondensa.

Le superfici trattate con “ Calda Casa” riducono il ponte termico che si crea tra la parete esterna e la parete interna, resa meno fredda dalla carica termica contenuta nella pittura e riduce la trasmissione del calore attraverso la parete.

L’aria calda prodotta dagli impianti termici, nei mesi invernali, fermandosi sulla parete fredda interna, non trattata, condensa, dando origine a muffe, mentre la parete trattata con “ Calda Casa”, aumentando di diversi gradi la temperatura della parete stessa, eviterà la condensazione e quindi la proliferazione di muffe e batteri.

## APPLICAZIONE

L’applicazione si effettua con pennello o rullo su qualsiasi tipo di intonaco , su pannelli di legno e pannelli di gesso.

Trattare precedentemente i supporti con ns/ fissativo O Fix diluito 1:4 con acqua, o Isolcalor diluito al 5% in acqua .

Per intonaci già verniciati procedere alla completa asportazione della vecchia tinta, applicare una mano di fissativo e due mani di pittura per finitura.

Su pareti infestate da muffe e funghi procedere ad una totale disinfestazione tramite il nostro “ Muschem” spazzolare e risciacquare con acqua quindi procedere come sopra descritto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| PESO SPECIFICO MEDIO | 0,770 |
| PVC = | 78,50% |
| SECCO PITTURA IN PESO = | 53,08% |
| SECCO RESINA/SECCO TOT.= | 36,22% |
| SECCO IN VOLUME = | 63,89% |
| SECCO IN RESINA = | 19,23% |
| RESA mq/lt. = | 3,19 |
| micron | 200 |
| RESA kg./mq | 0,24 |
| CPVC | 72,58% |
| Peso % Solidi | 53,08% |

Emissività ASTM E903 ……%

Riflettanza Solare ASTM E 903 ……%

Solar Reflectance Index SRI ASTM E 1980 ……%

Confezioni: Secchi da litri 14 - litri 4