CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (Rm)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.

CHEMGUM

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

Chemgum è una Resina Elastomerica semifluida impermeabilizzante di colore Grigio Scuro e diluibile in acqua, prodotta utilizzando resine stirolo acriliche, emulsioni Bituminose , cariche minerali finissime, coloranti stabili alla luce e all'intemperie ed additivi vari.

IMPIEGO

Chemgum è applicabile su superfici in cemento, mattonelle porose e cementizie, asfalto e guaine bituminose poste in opera da almeno un anno.

APPLICAZIONE

Carteggiare con spazzola, a dischi diamantati, la superficie da impermeabilizzare, aspirare la povere ed applicare una mano di primer a rullo.

Su superfici trattate con asfalto o guaine bituminose applicare direttamente una mano di primer all'acqua.

Applicare il Chemgum in doppia mano con interposto un Matt apprettato con resine acriliche del peso di 220 gr. al mq o con rete a maglie da 0,5 X 0,5 Cm .

Ad essiccazione avvenuta applicare più mani di Chemgum fino a perfetta copertura del Matt.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido Pastoso

Colore Grigio Scuro

Natura del Polimero Polimero Acrilico in Dispersione

Additivi Emulsione Bituminosa

Peso Specifico 1,40 Kg/Lt

PH 8 - 9

Resistenza al Lavaggio (Uni 10795) > 10.000 cps

Abrasione ad Umido Din 53778 > 14.000 Cicli

Aspetto del Film Opaco

Allungamento 400%

Essiccazione a 20°C

Fuori Polvere: 4 Ore

Secco al Tatto: 8 Ore

Secco in Profondità: 12 Ore

Sopraverniciabilità: Dopo 12 Ore

CONSUMO

Primer: Sol Fix: litri 0,200/mq. oppure Ofix Litri 0,100/mq.

Chemgum : 1,800- 2,200Kg. / mq spessore minimo mm 0,80

TRATTAMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE E DELLE CREPE.

Sigillare con Flexigom ripetendo, se necessario, l’applicazione a distanza di almeno 3 giorni.

Dopo l’essiccazione applicare una mano di Chemgum a pennello coprendo il giunto o la crepa anche ai lati per circa 20 cm. (10+10).

Quindi stendere una rete di circa 20 cm. di larghezza facendo corrispondere il giunto o la crepa alla metà di essa.

Dopo l’essiccazione procedere all'applicazione di due mani di Chemgum colorato.

VANTAGGI

E’ un impermeabilizzante continuo, dopo l’essiccazione forma un manto elastico senza giunture, calpestabile .

E’ elastico e può sopportare un allungamento, superiore al 200% senza fessurare o spaccare.

E’ resistente ai raggi ultravioletti, alle contaminazioni atmosferiche ed alle improvvise variazioni di temperatura.

E’ facile da usare anche per il “Fai da te” ed è applicabile anche su quelle coperture dove i normali impermeabilizzanti incontrano difficoltà.

E’ economico e per l’applicazione non è necessario demolire il sottofondo.

NOTE

Non applicare il prodotto su materiali bituminosi messi in opera da meno di un anno.

Tra una mano e l’altra di Chemgum lasciar intercorrere almeno 1 giorno.

Applicare uno o due mani di Chem Ball (pittura antisdrucciolo) per migliorare la calpestabilità.

Il Chemgum non va applicato a temperature inferiori a 7° C o quando c’è rischio di pioggia.

Confezioni : Lt. 14