CHEMICAL PAINT S.r.l.
Via Venezuela 18 – 00071 Pomezia (RM)
Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650
E mail: info@chemicalpaint.it

DECOR STUK

STUCCO AI SILICATI

COMPOSIZIONE

Intonaco minerale altamente traspirante e permeabile al vapore costituito da inerti minerali calcarei e coloranti sintetici amalgamati con legante inorganico ai silicati di potassio opportunamente additivato con piccole quantità di emulsioni acriliche.

Utilizzato nelle ristrutturazioni dei centri storici ed artistici su vecchie murature intonacate con malte a base di grassello di calce.

APPLICAZIONE

Lo stucco ai silicati può essere applicato su qualsiasi tipo di intonaco minerale non verniciato.

Su intonaci vecchi già trattati con tinte a calce, questa deve essere rimossa con spazzolatura meccanica e risciacquo con acqua per l'eliminazione della polvere.

L'applicazione su coloriture già preesistenti e non asportate da luogo, se sottoposte a pioggia battente, a sbiancamento e dilavamento.

Non è assolutamente consigliabile applicare lo stucco ai silicati su sottofondi già verniciati con idropitture o con qualsiasi altra pittura a legante organico.

L'uso dei rasanti inorganici traspiranti riveste grande interesse nel restauro degli edifici dei centri storici.

CICLO OPERATIVO

Spazzolare e raschiare la vecchia tinta, neutralizzare tutta la superficie con Decor Fond diluito 1:1 con acqua . Lasciare asciugare e dopo 4/5 h risciacquare con acqua pulita . Applicare il nostro primer Decor Fix nel rapporto 1:3 con acqua e con l'aggiunta di una piccola percentuale di tinta. Stuccare le eventuali piccole crepe con malte a base grassello (non effettuare le stuccature con intonaci pronti a base calce idrata).

Per supporti lisci applicare due mani di Decor Stuk bianco o colorato e procedere alla lisciatura finale con fratazzo inox. Per fondi grezzi rasare sempre, con una o due mani in dipendenza della rugosità delle pareti e procedere come sopra per l'applicazione dello stucco.

Per murature infestate da muffe, licheni o salnitro, spazzolare, raschiare, applicare una mano di fondo fungicida Mus Chem, quindi procedere con l'applicazione del Decor Stuk

Naturalmente, alle superfici già finite di pitturare, dovrà essere evitato il contatto con la pioggia per almeno cinque giorni, in caso contrario si verificheranno delle colature biancastre dovute sia alla calce presente negli intonaci di fondo che alle piogge acide sempre più presenti nelle nostre città.

Per evitare questo inconveniente si consiglia di applicare sulla tinteggiatura una mano di protettivo traspirante siliconico (Decor-Pro).

Per l'eliminazione dei difetti sopra descritti si dovrà ripetere l'operazione di neutralizzazione dei supporti con conseguente nuova applicazione dello stucco colorato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico= 1,805 Kg/lt

pH = 10,7

coefficiente di resistenza al vapore u= 250

permeabilità alla diffusione del vapore 148 gr/mq. 24 h.

ASPETTO: opaco, morbido e non uniforme.

CONSERVAZIONE: 6 mesi

CONFEZIONI: Bidoncini in plastica da 20 Kg.

CONSUMO : Decor Fix 0,100 gr/mq.

Decor Stuk Medio Circa 0,6 Kg/mq. per mano.

Decor Stuk Fino Circa 0,4 Kg/mq. per mano.

Materiali ausiliari :

Decor Fix : Mano di fondo impregnante a base di silicati

Decor -Pro : Protettivo antiefflorescenze.

PRECAUZIONI :

Durante l’applicazione dell’intero ciclo proteggere gli occhi.

In caso di spruzzi negli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Per evitare macchiature coprire vetri, infissi, maioliche ecc. .

La fornitura del Decor Stuk colorato dovrà essere effettuata in una unica soluzione per evitare marcate differenze di colore tra i vari impasti.

N.B.: Il prodotto non va applicato a temperatura inferiore a 7° C.