CHEMICAL PAINT S.r.l.
Via Venezuela 18 – 00071 Pomezia (RM)
Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650
E mail: info@chemicalpaint.it

ECOSHINE - ECOSAT - ECOMATT -ECOFOND - ECOFLATT

PRODOTTI VERNICIANTI ALL'ACQUA

Vernici prodotte con dispersioni polimeriche ad acqua, cariche minerali finissime, agenti stabilizzanti e conservanti, coloranti organici stabili alla luce ed agli agenti atmosferici. Utilizzate per applicazioni sia all'interno che all'esterno su supporti quali, legno, ferro, lamiera zincata e pvc. Le vernici contengono piccole percentuali di solventi, non sono infiammabili, sono pronte all'uso, sono in assenza di odore, atossiche, non rischiose per la salute degli operatori e presentano il vantaggio di poter lavare con acqua gli attrezzi dopo l'uso.

Nel caso si lasci indurire la vernice, lavare gli attrezzi con acetone od altro solvente forte.

Per il lavoro utilizzare pennelli con setole in nylon, rulli in tessuto poliestere ed attrezzi in acciaio inox.

In definitiva le vernici all'acqua soddisfano al meglio, il problema dell'inquinamento ambientale, della riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti di lavorazione, della sicurezza per la salute dei lavoratoti e della durata nel tempo dei manufatti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Diluibili all'acqua

- Non tossiche per gli operatori anche in ambienti chiusi

- Applicazioni a basso rischio e con alte prestazioni finali

- Non infiammabili

- Facile pulizia degli attrezzi.

APPLICAZIONE

Le superfici da verniciare, se in ferro, dovranno essere preventivamente pulite e sgrassate con solventi clorurati, tipo trielina, quindi preparare con mano di antiruggine all'acqua (ECOFOND). Ad essiccazione ultimata applicare due mani di smalto lucido od opaco (ECOSHINE-ECOSAT).

Su superfici in legno pulire accuratamente il supporto, carteggiare ed applicare una prima mano di ECOFLAT diluita al 30% con funzione di impregnante e preservante, quindi procedere con l'applicazione di due mani di smalto opaco o lucido.

Su vecchi supporti, in ferro, in legno od in muratura , già verniciati ma in buono stato, pulire carteggiare, stuccare ed applicare due mani di smalto a finire sia lucido che opaco.

Le vernici bicomponenti epossidiche o poliuretaniche dovranno essere completamente asportate.

MODALITA' DI IMPIEGO

Pennello, rullo o spruzzo

SPECIFICHE TECNICHE - ECOSHINE

Residuo secco 48,27%

Secco in volume 37,37%

Secco in resina su secco totale 59,58%

Peso specifico Kg/l. 1,18

Ph 8,5

Resa 8-10 mq./lt.

Spessore film secco 45 micron due mani

Diluente acqua

Confezioni :secchi da Lt 2,5 – Secchi da Lt. 14

NOTA

La pittura denominata “Ecoshine” è idonea per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti come richiesto dalla normativa HACCP di D.I. 155 del 13/06/1997 e successive modifiche ed aggiornamenti.