CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (Rm)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.

EPOX W PARETI A RASARE

Epossidica Bicomponente Colorata per Pareti

Vernice bicomponente colorata, a base di resine epossidiche bicomponenti idrodiluibili, applicabile su vari tipi di supporti. Per le sue particolari caratteristiche è particolarmente indicato, quale prodotto protettivo per pareti assicurandone la lavabilità e l'impermeabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colori cartella Ral

Peso specifico 1,700 kg/lt +/- 0.05

Residuo secco 80 % +/- 2 %

Rapporto di miscela in peso A : B 10 : 2.5

(A = base; B = indurente)

Pot-life (tempo utile di lavorazione) a 20°C UR 60 % 1 ora

Tempo di indurimento a 20 °C 24 - 36 ore

Tempo di indurimento completo 6 giorni

Temperature di applicazione da + 5 °C a + 35 °C

Temperature di esercizio da – 30 °C a + 110 °C

Infiammabilità non infiammabile

Spessore secco 250 micron

Consumo 200 gr/mq

NORME APPLICATIVE ED IMPIEGHI

Si deve applicare con fratazzo, senza diluizione alcuna , su superfici asciutte prive di polvere ed esenti da tracce di grasso.

Su fondi già precedentemente trattati con bicomponenti epossidici o poliuretanici effettuare una carteggiatura su tutta la superficie. Per la stesura della seconda mano attendere il perfetto indurimento della mano precedente e dopo una leggera carteggiatura applicare la mano successiva senza lasciar trascorrere più di 24 h(per intervalli superiori procedere prima ad una carteggiatura di tutta la superficie).

Ad essiccazione avvenuta carteggiare ed applicare una mano di Epox wl finitura senza diluizione.

Dopo aver versato la parte A nella parte B miscelare per alcuni minuti con agitatore. a frusta, la perfetta omogeneizzazione evita la formazione di bolle durante la fase di posa in opera e di indurimento.

Il prodotto una volta miscelato deve essere applicato velocemente perché in dipendenza della temperatura ambiente ha un tempo di vita che varia dai 30 ai 60 min.

L'applicazione deve essere effettuata in doppia mano e con temperatura di applicazione compresa tra + 10 e +30 °C

La pittura denominata “Epox W” è idonea per la verniciatura di Ambienti con presenza di Alimenti, come richiesto dalla normativa HACCP

CONFEZIONI

Parte A (Kg.10) Parte B (Kg. 2,5)

Parte A (Kg. 4) Parte B (Kg. 1)

Parte A (Kg. 1) Parte B (Kg. 0,250)

Attenersi alle misure di precauzione indicate nella scheda di sicurezza