CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

Epoxglassy C

Primer Epossidico Bicomponente

COMPOSIZIONE

Epoxglassy C è un primer bicomponente costituito da speciali resine epossidiche esenti da solventi, caratterizzato da eccellente adesione su manufatti in ceramica, alto potere consolidante e protettivo. Prodotto nato specificamente per il settore della ceramica per risolvere il problema dell'aggancio su supporti critici come la ceramica.

Il prodotto Epoxglassy C viene impiegato come primer per il trattamento di mattonelle, grès e superfici smaltate che devono essere ricoperte con smalti, ad esempio nella verniciatura di pareti, piastrelle di laboratori, bagni, docce, piscine, ec

Preparazione del supporto ed applicazione

I supporti dovranno essere integri, non sfarinanti e ben stagionati.

L'applicazione viene effettuata a pennello, rullo, fratazzo liscio o spatola dentata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore paglierino

Peso specifico a 25°C 1,05 Kg/Lt +/- 0,05

Viscosità Brookfield a 25°C 400 – 800 cps

Rapporto di catalisi A:B 3,3 : 1

(A=base, B=indurente)

Pot-life a 20°C UR 60% 40 minuti

Tempo di fuori polvere a 20°C UR 60% 1 h

Tempo di sovraverniciabilità a 20°C 8 – 12 h

Aderenza con smalto > 7 Mpa (Adhesion tester)

epox medio spessore

Aderenza con autolivellante epox > 8 Mpa (Adhesion Tester)

Infiammabilità non infiammabile

Spessore a secco 150 µ

Temperatura di applicazione $+7^{o}$ C / + 30^{o} C

Resa

170 gr/mq

CONFEZIONI

Parte A Kg. 10 Parte B Kg .3

Parte A Kg. 5 Paret B Kg. 1,5