CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (Rm)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.

EPOXGLASSY/F

Primer epossidico bicomponente Free Solvent

Primer bicomponente a base di resine epossidiche Free Solvent. Per le sue particolari caratteristiche è particolarmente indicato, quale mano di fondo per la successiva applicazione di Resine Autolivellanti o Free Solvent e Rasanti Bicomponenti senza cemento.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Viscosità 600 MPa

Peso specifico (miscela) Kg./lt. 1,100

Essiccazione : fuori polvere 20 min.

in profondità 50/60 min.

Resa pratica media 20 mq/Kg.

Consumo approssimativo al mq 150 gr.

Flash point 145 °C

Resistenza a compressione 105 Mpa

Redistenza a flessione 49 Mpa

Modulo elasticità = 2000

Aspetto film trasparente

Rapporto di catalisi 2,0 : 1,0

Legante : Inerte (max) 1 : 15

NORME APPLICATIVE ED IMPIEGHI

Utilizzato nella realizzazione di tutti i lavori dove necessita l’impiego di resine epossidiche quali: malte da ripristino, massetti per pavimentazioni ad alto e medio spessore, primer di fondo, malte autolivellanti, rasanti , stucchi .

E’ importante che l’applicazione venga eseguita su supporti esenti da umidità.

Si deve applicare su superfici asciutte, prive di polvere ed esenti da tracce di grasso.

Su fondi fatiscenti spazzolare risarcire ed applicare una mano di Epoxglassy/F.

Dopo aver versato la parte B nella parte A miscelare per alcuni minuti con agitatore a frusta, la perfetta omogeneizzazione evita la formazione di bolle durante la fase di posa in opera e di indurimento.

Il prodotto una volta miscelato deve essere applicato velocemente perché in dipendenza della temperatura esterna ha un tempo di vita che varia dai 10 ai 30 min.

Su pavimentazioni in cemento a pori chiusi prima dell’applicazione del primer effettuare una pallinatura della superficie.

Per l’impiego su cavità e fori, miscelare la parte A e la B nel rapporto di catalisi indicato e sempre sotto agitazione aggiungere l’inerte quarzifero in rapporto all’utilizzo fino ad ottenere un composto omogeneo.

Applicare la finitura non oltre 24 ore dal completo essiccamento del primer

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all’ uso, non necessita di alcuna diluizione.

RESA TEORICA

La resa è subordinata al tipo di lavoro desiderato.

Se utilizzato come primer (promotore di adesione), la resa è di 0,3/0,5 kg/mq (A+B)

Se utilizzato come Livellante per finiture a multistrato miscelare con circa 2 Kg.di inerti per Kg. di Primer.

Se utilizzato come legante per malte, 1 kg di resina (A+B) può legare fino a circa 5 Kg. di inerti in curva granulometrica.

Se utilizzato come saturante di superficie, la resa è subordinata al grado di assorbimento della malta.

CONSERVAZIONE

Come tutte le resine epossidiche, Epoxglassy/F è sensibile alla forte umidità, sotto l’ influenza della quale può assumere un aspetto leggermente torbido, per evitare tale fenomeno si consiglia di non lasciare aperti i contenitori.

Conservato nei contenitori originali ed integri, il prodotto si mantiene in magazzino per 18 mesi.

CONFEZIONI: Parte A + Parte B Kg. 30 (20 A- 10 B)

“ “ “ 15 (10 A – 5 B)

Attenersi alle misure di precauzione indicate nella scheda di sicurezza