CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (Rm)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.

EPOXGLASSY/FR

Primer epossidico bicomponente Free Solvent

Primer bicomponente a base di resine epossidiche Free Solvent a rapida essiccazione. Per le sue particolari caratteristiche chimiche viene utilizzato su pavimentazioni prive di barriera vapore impedendo la risalita dell'umidità dal sottofondo ed è particolarmente indicato, quale mano di fondo per la successiva applicazione di Resine Autolivellanti all'acqua o Free Solvent e Rasanti Bicomponenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Densità a 20°C (A+B) 1,35 kg/lt +/- 0,05

(A= base, B= reagente)

Viscosità Brookfield a 25 °C (A+B) 2000 - 3000 cps

Rapporto di miscela A:B 100 : 25

(A = base; B = indurente)

Pot-life (tempo utile di lavorazione) a 20°C 20 - 25 minuti

Tempo di fuori polvere a 20°C UR 60 % 90 minuti

Tempo di sopraverniciabilità a 25°C UR 60 % 3 – 4 ore

Temperatura del supporto per l' applicazione da + 7 °C a + 30 °C

(al di sotto dei 7 °C il prodotto perde il vantaggio della rapida essiccazione)

NORME APPLICATIVE ED IMPIEGHI

Si deve applicare su superfici asciutte, prive di polvere ed esenti da tracce di grasso.

Su fondi fatiscenti spazzolare risarcire ed applicare una mano di Epoxglassy/FR.

Dopo aver versato la parte B nella parte A miscelare per alcuni minuti con agitatore a frusta, la perfetta omogeneizzazione evita la formazione di bolle durante la fase di posa in opera e di indurimento.

Il prodotto una volta miscelato deve essere applicato velocemente perché in dipendenza della temperatura esterna ha un tempo di vita che varia dai 10 ai 30 min.

Su pavimentazioni in cemento a pori chiusi prima dell'applicazione del primer effettuare una pallinatura della superficie.

Applicare la finitura non oltre 24 ore dal completo essiccamento del primer

Il Primer può essere caricato con silice allo scopo di ottenere una malta idonea ad effettuare la rasatura di superfici irregolari come ad esempio pavimenti pallinati. In tal caso si consiglia di utilizzare massimo 3 parti di silice grana 0.1-0.3 mm e 1 parte di Primer (componenti A+B già miscelati). Caricato con 50 % di silice, grana 0,1-0,3, si ottiene un ottimo primer da utilizzare nella preparazione di pavimenti prima di applicare l'autolivellante.

APPLICAZIONE

Può essere effettuata a rullo, a pennello o a spruzzo. Nel caso si impieghi il Primer per preparare una malta per rasature l'applicazione andrà eseguita mediante spatola o americana.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I sottofondi in cemento di nuova costruzione e stagionati almeno 28 giorni vanno sottoposti a pallinatura o in alternativa ad abrasivatura meccanica per eliminare il latte di cemento che si forma in superficie. I vecchi sottofondi in cemento ammalorato vanno scarificati per rimuovere il primo strato di qualche millimetro che potrebbe risultare friabile o interessato ad inquinamento di prodotti chimici (oli, grassi o altro).

CONFEZIONI: Parte A + Parte B Kg. 4 Kg. A 1 Kg. B

“ “ “ 20 Kg. A 5 Kg. B

Attenersi alle misure di precauzione indicate nella scheda di sicurezza.