CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (Rm)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.

EPOXGLASSY LUCIDA RULLO

Smalto epossidico bicomponente lucido inodore per pavimenti

Vernice pigmentata, a due componenti, a base di resine epossidiche freesolvent. Per le sue particolari caratteristiche è particolarmente indicata, quale vernice protettiva per pavimentazioni in cemento, assicurandone l’impermeabilità, la calpestabilità e la transitabilità veicolare gommata.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore Cartella RAL

Densità (A+B) 1,400 kg/lt ± 0.05

Residuo secco 88 % ± 2%

Rapporto di miscela A:B 4 : 1

(A = base, B = indurente)

Pot-life a 20 °C 45 minuti

Tempo di fuori polver4 : 1 e a 20 °C 6 h

Tempo di sovraverniciabilità a 20 ° C 12 h – max 24

Tempo di indurimento a 20 °C 24 h.

Tempo di polimerizzazione completa 5 - 6 gg.

Resistenza alle soluzioni acide Buona

Resistenza alle soluzioni alcaline Buona

Resistenza agli sbalzi termici da – 20 °C a + 80 °C

Temperatura di applicazione da + 7 °C a +35 °C

Spessore da 400 µ 600 µ

NORME APPLICATIVE ED IMPIEGHI

Si deve applicare a pennello o rullo su superfici asciutte , prive di polvere ed esenti da tracce di grasso e trattate preventivamente con mano di primer "Prepox W".

Su fondi già precedentemente trattati con bicomponenti epossidici o poliuretanici effettuare una abrasivatura con monospazzola a dischi diamantati su tutta la superficie. Per la stesura di più mani attendere il perfetto indurimento della mano precedente ed applicare la mano successiva senza lasciar trascorrere più di 24 h(per intervalli superiori procedere prima ad una carteggiatura di tutta la superficie).

Su fondi ammalorati spazzolare, togliere tutte le parti fatiscenti e risarcire applicando una mano di livellante tricomponente costituito da resina epossidica bicomponente all'acqua, inerti minerali quarziferi e cementi da aggiungere al momento dell'impasto.

Per mancanze molto accentuate ripetere l’operazione più volte .

Su vecchi pavimenti in ceramica effettuare una carteggiatura con spazzole abrasive diamantate, spazzolare ed applicare due mani di tricomponente (consumo 1,850 Kg/mq) con interposta una rete

portaintonaci con grammatura da 80 gr/mq , ad essiccazione avvenuta procedere alla stesura dell'Epoxglassy Lucida a rullo colorata.

Dopo aver versato la parte B nella parte A miscelare per alcuni minuti con agitatore a frusta, la perfetta omogeneizzazione evita la formazione di bolle durante la fase di posa in opera e di cristallizzazione.

Il prodotto una volta miscelato deve essere applicato velocemente perché in dipendenza della temperatura esterna ha un tempo di vita che varia dai 20 ai 45 min.

E’ consigliabile applicare due mani a distanza di 12 h. tra di loro .

CONFEZIONI: Parte A (kg. 4,000) + Parte B (kg. 1,000) = Kg. 5

“ (kg. 16,000) " (kg. 4,000) = Kg. 20

Attenersi alle misure di precauzione indicate nella scheda di sicurezza.

P.S. Per applicazioni in esterno, come tutti i prodotti epossidici, la brillantezza tende a degradare nel tempo, lo smalto tende a spolverare ed il colore sottoposto all’azione dei raggi ultravioletti subisce una variazione cromatica