CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

TRASPARENTE LUCIDO PER PAVIMENTI, PARETI E MICROCEMENTO

Epoxglassy Lucido per Pavimenti, Pareti e Lavorazioni in Microcemento

Epoxglassy Trasparente a base di resine epossidiche bicomponenti in assenza di solvente, applicabile su pavimenti e pareti con spatola americana liscia. Per le sue caratteristiche è particolarmente indicato, quale prodotto per pareti e pavimenti di qualsiasi tipo ed in special modo per microcemento con elevata resistenza agli U.V.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Densità A + B 1,05 Kg/lt ± 0,05

Colore Trasparente- Schiumoso

Viscosità Brookfield a 20°C 9000 +/- 500 cps

Rapporto di miscela in peso A : B 100 : 50

(A = base; B = indurente)

Pot-life (tempo utile di lavorazione) a 20 °C 50 minuti

Temperatura di applicazione da + 15 a +35° C

Resistenza a flessione 810-840 Kg/cm2

Resistenza a trazione 480 : 550 Kg/cm2

Allungamento a rottura 5,8%

Resistenza a compressione - 620 – 650 Kg/cm2

Temperatura di distorsione al calore 70° C

Resistenza ai solventi Ottima

Resistenza alle soluzioni acide/basiche Ottima

Resistenza ai saponi / tensioattivi Ottima

Resistenza ai sali tipo NaCl Ottima

Tempo di esercizio:

Pedonabile dopo 48 h

Carrabile dopo 6 gg.

Temperatura di infiammabilità > 130° C

NORME APPLICATIVE ED IMPIEGHI

Si deve applicare con fratazzo liscio per le superfici orizzontali, verticali e per le lavorazioni a microcemento.

Su fondi già precedentemente trattati con bicomponenti epossidici o poliuretanici, trasparenti, effettuare una carteggiatura su tutta la superficie. Per la stesura di più mani attendere il perfetto indurimento della

mano precedente ed applicare la mano successiva senza lasciar trascorrere più di 24 h(per intervalli superiori procedere prima ad una carteggiatura di tutta la superficie).

Dopo aver versato la parte A nella parte B miscelare per alcuni minuti con agitatore. a frusta, la perfetta omogeneizzazione evita la formazione di bolle durante la fase di posa in opera e di indurimento. Utilizzare mano d'opera specializzata.

Il prodotto una volta miscelato deve essere applicato velocemente perché in dipendenza della temperatura ambiente ha un tempo di vita che varia dai 30 ai 50 min.

L’applicazione deve essere effettuata in mano unica e con temperature comprese tra + 10 e +30 °C

ed umidità relativa non superiore al 60% per evitare difetti superficiali di opalescenza.

Per il trattamento delle lavorazioni con trasparente opaco utilizzare “Finiture Epox W Trasparente”

CONFEZIONI: Parte A + Parte B Kg. 15

Parte A + parte B Kg. 3

Attenersi alle misure di precauzione indicate nella scheda di sicurezza