CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (Rm)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.

IDROSILICON

IDROFOBIZZANTE AD ACQUA

Prodotto siliconico impregnante, a base acqua il cui scopo è quello di impermeabilizzare la maggior parte dei materiali da costruzione come: calcestruzzi, conglomerati minerali, pietre, marmi, mattoni, cortina ecc.

L'Idrosilicon conferisce ai supporti una protezione, invisibile ma duratura, ai danni creati dagli agenti atmosferici ed al tempo stesso crea una barriera alla penetrazione dell'acqua senza impedirne la traspirazione.

Le superfici da trattare debbono essere ben pulite e disinfettate con Mus Chem, se infestate da microrganismi, eliminando ogni traccia di polvere mediante un getto d'aria compressa o lavaggio con acqua.

L'applicazione dell'Idrosilicon si effettua a pennello, rullo o pistola fino a saturazione sia su supporti asciutti che umidi. Le superfici trattate con l'impregnante siliconico potranno essere sopravverniciate solamente con pitture in veicolo solvente.

Per l'impermeabilizzazione delle cortine queste dovranno essere prima lavate con acqua e acido e successivamente si applicherà l'Idrosilicon .

Dopo la pulizia con acqua ed acido si potranno formare, a distanza di tempo, delle macchie biancastre dovute al salnitro contenuto nelle cortine e che prima della pulizia era trattenuto dalla crosta di sporco.

PROPRIETA FISICHE (Valori Tipici)

Stato fisico Liquido

Densità 1.0 Kg/lt ± 0.05

CONSUMO

0,150-0,400 lt/mq. in funzione dell'assorbimento dei supporti.

CONFEZIONI

Taniche da litri 5

Taniche da litri 25

NOTA IMPORTANTE E PRECAUZIONI

La qualità dell'applicazione sarà influenzata dall'attrezzatura, degli equipaggiamenti e strumenti adottati.

Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali, maschera e indumenti come del tipo riportati nella scheda di sicurezza. Per evitare macchiature coprire vetri, infissi, maioliche, ecc.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.

In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

Consultare la scheda tecnica, le direttive per l'applicazione e la scheda di sicurezza. Per ogni chiarimento o informazione contattare la nostra Assistenza Clienti.