CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

INTOCHEM

Intonachino

Rivestimento murale a base di resina stirolo - acrilica in dispersione acquosa, cariche minerali selezionate, graniglie di marmo di varia granulometria ed additivi antimuffa, utilizzato per la decorazione e la protezione di superfici murali esterne.

Il prodotto, è dotato contemporaneamente di buona idrorepellenza e basso assorbimento di acqua, elevata permeabilità al vapore acqueo , elevata resistenza alle abrasioni ed all’azione degli agenti atmosferici, Ideale per l'utilizzo su tutte le superfici cementizie.

Per la sua formulazione ha buon potere riempitivo e capacità mascherante delle irregolarità del supporto.

Crea un rivestimento opaco, poroso e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali che su vecchie pitture di natura minerale o sintetica.

Per tutte le sue caratteristiche rappresenta il rivestimento particolarmente indicato per gli interventi di restauro, nella protezione e nella decorazione di intonaci esterni, intonaci di risanamento traspiranti e materiali porosi in genere, che richiedono elevata protezione e bassissima resistenza alla diffusione del vapore.

Prodotto atossico, inodore e non infiammabile.

Utilizzo

- Superfici con rivestimento termico cappotto, Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.

- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti,compatti, assorbenti e coesi.

- Non applicare su supporti freschi, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente quattro settimane.

- In presenza di muffe trattare la superficie con prodotti detergenti specifici.

- Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

- Eliminare completamente eventuali strati di pitture a calce o a tempera.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Le fessurazioni devono essere adeguatamente allargate e riempite con specifici stucchi o prodotti analoghi.

- Livellare le irregolarità del supporto. Ammanchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con specifici premiscelati a secondo della tipologia del supporto.

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, minimo quattro settimane di stagionatura ed applicare una mano di primer PR 20 (primer acrilico ad elevata penetrazione) .

- Procedere all'applicazione dell'INTOCHEM con fratazzo in acciaio inox, attendere

che il prodotto inizi ad essiccare in superficie e frattazzarlo con taloscia in plastica o spugna, per uniformare lo spessore.

Colore

Colori di cartella

Aspetto

Prodotto pastoso

Natura del legante

Copolimero stirolo-acrilico in emulsione acquosa

Pigmenti e Cariche

Ossidi di ferro, farine di quarzo e graniglie di marmo a granulometria calibrata.

Peso specifico 1970 gr/lt

Residuo secco 75,2%

PR 20 (diluito 1:1con Acqua) 150 gr/mq

Consumo INTOCHEM 2,000 Kg/mq

Confezioni: secchi in plastica da kg 25