CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00071 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

LIVELLANTE S

Pavimentazioni Industriali Antiscivolo

Livellante utilizzato per l'applicazione su pavimentazioni industriali in massetto cementizio nuovo o ammalorato, dopo essere stato carteggiato con spazzolatrici a dischi diamantati per togliere tutte le parti ammalorate o intrise da inquinanti.

Viene applicato sui pavimenti cementizi con fratazzo liscio.

COMPOSIZIONE

Impasto a base di resine epossidiche bicomponenti free solvent la cui composizione si ottiene utilizzando il Primer Epoxglassy/F additivato con inerti minerali quarziferi a granulometria controllata in ragione di una parte di Primer e due parti di Inerti Quarziferi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico Kg/ litro 1,840

Essiccazione : fuori polvere 40 min.

in profondità 24 h

Resa pratica media 2,800 Kg/mq.

Pedonabile 24 h

Traffico veicolare 5 gg.

Diluizione nessuna diluizione

Spessore a secco 650 µ

NORME APPLICATIVE ED IMPIEGHI

Si deve applicare con frattazzo liscio, su superfici asciutte , prive di polvere ed esenti da tracce di grasso, previa mano di Primer.

Su fondi già precedentemente trattati con bicomponenti epossidici o poliuretanici effettuare una carteggiatura su tutta la superficie con monospazzola.

Dopo aver versato la parte B nella parte A miscelare per alcuni minuti con agitatore a frusta, aggiungere gli inerti quarziferi e riprendere la miscelazione, la perfetta omogeneizzazione evita la formazione di bolle durante la fase di posa in opera e di cristallizzazione.

Il prodotto una volta miscelato deve essere applicato velocemente perché in dipendenza della temperatura ambiente ha un tempo di vita che varia dai 30 ai 50 min.

L’applicazione deve essere effettuata in mano unica e con temperature comprese tra + 10 e +30 °C..

La finitura verrà effettuata con tre modalità diverse:

1°) Rasatura con fratazzo liscio di EpoxW Rullo o di Epoxglassy Rullo a colore, additivato con il 30% di inerti

di quarzo ottenendo una superficie leggermente ruvida.

2°) Rasatura con fratazzo liscio di Epox Rullo o di Epoxglassy Rullo colorato, additivato con il 30% di inerti

di quarzo. Ad asciugatura completata rasare con Epox W Rullo od Epoxglassy Rullo con fratazzo liscio

per ottenere una superficie meno ruvida.

3°) Rasatura con fratazzo liscio di EpoxW Rullo o di Epoxglassy Rullo colorato, additivato con il 30% di inerti

di quarzo, spolvero a rifiuto con granella di quarzo

Ad asciugatura completata togliere il surplus di quarzo ed applicare a pennello o rullo EpoxW od Epoxglassy

diluiti al 10% per ottener una superficie più ruvida .

Consumo: EpoxW rullo colorato Kg. 0,450/mq

Epoxglassy rullo colorato Kg. 0,450 /mq