CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (Rm)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.

PREPOX W

Primer epossidico bicomponente idrosolubile

Primer bicomponente a base di resine epossidiche idrosolubili. Per le sue particolari caratteristiche è particolarmente indicato, quale mano di fondo per pareti o pavimentazioni in cemento e per opere in ferro per successiva applicazione di vernici e guaine epossi-poliuretaniche monocomponenti e bicomponenti od intonaci intumescenti a base gesso o cemento.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Rapporto di miscela A:B 100 pp: 20 pp40

A =Base, B=Indurente

Pot-life a 20°C 60% U.R. 40 minuti

Tempo di fuori polvere a 20°C 60% U.R 3 h

Tempo di sovraverniciabilità a 20°C 60%U.R 10-12 ore Max 24 ore

Adesione su cemento EN 1542 > 3.5 MPa

.

NORME APPLICATIVE ED IMPIEGHI

Si deve applicare su superfici asciutte, prive di polvere ed esenti da tracce di grasso.

Su fondi fatiscenti spazzolare risarcire ed applicare una mano di Prepox W molto diluita con funzione di consolidante ed una seconda mano diluita come da specifiche.

Dopo aver versato la parte B nella parte A miscelare per alcuni minuti con agitatore a frusta, la perfetta omogeneizzazione evita la formazione di bolle durante la fase di posa in opera e di indurimento.

Il prodotto una volta miscelato deve essere applicato velocemente perché in dipendenza della temperatura esterna ha un tempo di vita che varia dai 10 ai 30 min.

Su pavimentazioni in cemento a pori chiusi prima dell’applicazione del primer effettuare una perlinatura della superficie.

Applicare la finitura non oltre 24 ore dalla completa essiccazione del primer

CONFEZIONI:

Parte (10 Kg.) Parte B (2 Kg.)