CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (Rm)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.

TRICOMPONENTE EPOSSIDICO

Rasante a grana media utilizzato per l'applicazione su pavimentazioni in cemento, su maioliche, legno e su pareti a cartongesso o in muratura tradizionale.

Il rasante epossidico viene utilizzato su tutte le superfici sopra descritte quando si presentano ammalorate o sono state carteggiate con spazzole abrasive diamantate per togliere tutte le parti fatiscenti, od irruvidire le pavimentazioni in ceramica, marmo, gres e massetti stagionati.

Viene applicato su pavimento o pareti ai quali conferisce impermeabilità e durezza superficiale.

Il prodotto, una volta catalizzato, si presenta atossico e privo di emissioni nocive.

Per mancanze molto accentuate ripetere l’operazione più volte con interposta una rete porta intonaci con grammatura da 60/80 gr/mq.

COMPOSIZIONE

Impasto costituito da resina epossidica bicomponente all'acqua, inerti minerali quarziferi e cemento, bianco o grigio, da additivare al momento dell'impasto per la parte A, la parte B contiene l'indurente amminico.

Per ogni secchio da Kg. 16,5 aggiungere 3,300 Kg di cemento nero o bianco e Kg. 0,550 di acqua distillata, al momento dell'impasto.

Per la sua composizione, il rasante, ad alta concentrazione di inerti e con diluizione all' acqua non partecipando al fuoco non propaga la fiamma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico Kg/ litro 1,900

Essiccazione : fuori polvere 60 min.

in profondità 24 h

Resa pratica media 2,500 Kg/mq.

Aspetto del rasante opaco

Rapporto di catalisi 10,0 : 1

Spessore a secco 2,5 mm (due mani)

Classe resistenza al fuoco UNI EN 13501-1 B1fl- s1

CONFEZIONI

Parte A + Parte B Kg. 16,5